

## OBȚINEREA MONOCRISTALELOR DE ZnO PRIN REACȚIILE CHIMICE DE TRANSPORT

Dumitru RUSNAC<sup>1\*</sup>,  
Constantin DANILOV<sup>1</sup>,  
Cătălin TRIFAN<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică și Inginerie,

Departamentul Fizică Aplicată și Informatică, Doctorand anul I, Chișinău, Moldova

<sup>2</sup>Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică,

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor,  
grupa MN-161, Chișinău, Moldova

\*Autorul corespondent: Rusnac, Dumitru, [rusnacdumitru7@gmail.com](mailto:rusnacdumitru7@gmail.com)

**Rezumat.** A fost elaborată tehnologia de obținere a monocristalelor a oxidului de zinc ( $ZnO$ ) cu direcție controlată de creștere, prin metoda transportului chimic de vaporii în fiole sigilate. Lucrarea se dedică tehnologiei de utilizare concomitantă a  $HCl$  și  $H_2/CO/C$ , necesară creșterii rapide a cristalelor de  $ZnO$  de dimensiuni mari.  $HCl$  stimulează creșterea monocristalelor de  $ZnO$  fără cavități și diminuează efectul de alipire a cristalelor de pereții fiolei.  $H_2/C/CO$  sporește viteza de creștere a monocristalelor. Avantaje: (1) majorează viteza de creștere de 10-30 ori până la 1,5 mm/z; (2) micșorează efectul de aderență și densitatea de dislocații cu câteva ordine ca mărime până la  $10^3 \text{ cm}^{-2}$ ; (3) minimalizează numărul germenilor de creștere până la 1; (4) stimulează creșterea stabilă a monocristalelor până la 2 cm în diametru.


**Cuvinte cheie:** creșterea monocristalelor,  $ZnO$ , agenți chimici de transport, anodizare, micro/nano structuri.

### Introducere

$ZnO$  este un semiconducator din grupa II-VI. Din punct de vedere al structurii cristaline, este stabil sub formă hexagonal-compactă de tip wurtzit, unde fiecare ion se află în coordinație tetraedrică, având patru ioni vecini de tipul opus. Celula elementară are constantele de rețea  $a = 3,25 \text{ Å}$  și respectiv  $c = 5,2 \text{ Å}$ .  $ZnO$  are o bandă interzisă largă, de 3,4 eV la 300 K, fiind atractiv în diverse aplicații ce utilizează radiații din domeniul ultraviolet. Prezintă o conducție intrinsecă de tip  $n$ . În mod curent se utilizează mai ales la fabricarea senzorilor, celulelor solare și alte diverse dispozitive optoelectronice [1]. Proprietățile monocristalelor de  $ZnO$  cu structură hexagonală depind de compoziția atomară a suprafeței. Metodele de creștere a monocristalelor de  $ZnO$  fără germene, de regulă din fază gazoasă, prin metoda reacțiilor chimice de transport, nu permit obținerea cristalelor de dimensiuni mari cu direcție controlată de creștere [2]. Elaborarea tehnologiei de creștere a cristalelor de dimensiuni mari constituie baza investigațiilor efectuate și descrise mai jos.

### 1. Metodologia de obținere a țintelor de $ZnO$

Tehnologia de creștere a cristalelor de  $ZnO$  a fost efectuată prin intermediul reacțiilor chimice de transport utilizând  $HCl$ ,  $HCl+H_2$ ,  $HCl+CO$  sau  $HCl+C$  în calitate de agenți de transport (AT). A fost realizată o analiză termodinamică a influenței temperaturii, compoziției AT și a presiunii totale AT asupra compoziției mediului de creștere. A fost preconizată dependența complexă a eficacității transportului de vaporii a  $ZnO$  de compoziția AT, caracterizată printr-un minim a raportului componentelor  $HCl^{\circ}:C^{\circ}=4$  ( $HCl^{\circ}:CO^{\circ}=2$ ) și maxim pentru  $HCl^{\circ}:C^{\circ}=2$  ( $HCl^{\circ}:CO^{\circ}=0$ ); mărirea vitezei de transport cu majorarea temperaturii și la micșorarea presiunii totale a AT încărcat în reactor de creștere. Estimările teoretice obținute pentru viteza de transport a  $ZnO$  în dependență de temperatură, compoziție și presiunea totală a AT sunt confirmate experimental (Figura 1). În particular, s-a arătat că AT complex, cum ar fi  $HCl+H_2$ ,  $HCl+C$ , permit o majorare a ratei de creștere cu un ordin comparativ cu utilizarea  $HCl$  pur.




**Figura 1.** Influența  $C$  încărcat ( $C^o$ ) cu presiunea constantă  $HCl^o = 4$  atm (1300 K) (a), temperaturii (b) și a presiunii  $C^o$  cu  $HCl^o:C^o=2:1$  (1300 K) (c) asupra vitezei de transport a  $ZnO$  cu ajutorul  $HCl+C$  AT, pentru gradientul de temperatură de  $4$  °C/cm.

Sunt indicate presiunile  $HCl^o;C^o$  încărcate

Anodizarea electrochimică a cristalelor de  $ZnO$  a fost efectuată în configurația cu 2 electrozi: o plasă Pt cu suprafață de  $6\text{ cm}^2$  care acționează ca contra electrod iar proba de  $ZnO$  servea ca electrod de lucru. Contactul electric cu proba s-a efectuat cu pastă de argint, apoi s-a presat eșantionul pe un inel O într-o celulă de teflon cu suprafață de  $0,15\text{ cm}^2$  expusă electrolitului. Anodizarea s-a efectuat în regim potențiostatic la tensiunea de  $7$  V în electrolit de  $5\%$   $HCl$  la temperatura camerei ( $T = 23$  °C). Analiza morfologiei și compozitiei chimice a cristalelor de  $ZnO$  anodizate a fost investigată cu ajutorul microscopului de scanare cu electroni (SEM) TESCAN Vega TS 5130 MM echipat cu un sistem INCA Energy EDX de la Oxford Instruments, operat la  $20$  kV pentru studiul compozitiei chimice.

## 2. Caracteristicile cristalelor de $ZnO$ obținute prin reacții chimice de transport

S-a observat că cristalele de  $ZnO$  obținute cu ajutorul CO sau C sunt cristale imperfekte sau policristaline (vezi Figura 2(b,c)). Cristalele de  $ZnO$  obținute prin intermediul  $HCl$  (Figura 2(a)) și  $HCl+H_2$  reprezintă cristale subțiri sub formă de prismă. Prezența  $HCl$  este necesară, ea reduce densitatea germenilor de creștere și, de asemenea, diminuează efectul alipirii cristalitelor pe pereții camerei de creștere. Cu toate acestea, aplicarea practică a acestor cristale subțiri este dificilă. S-a constatat, că prezența CO în loc de  $H_2$ , ca parte a unui complex AT, stimulează creșterea laterală a cristalelor și a unui front de cristalizare mai stabil. Cea mai simplă tehnologie a fost utilizarea unui amestec de  $HCl+C$ . Calitative monocristale cu suprafață de bază determinată de suprafața nepolară (*m*), polară și semipolară, au fost obținute utilizând  $HCl + C$  (Figura 2 (d-f)).




**Figura 2.** Aspectul exterior al cristalelor de  $ZnO$ , crescute utilizând  $HCl = 2$  atm (a);  $CO = 4$  atm (b),  $C = 2$  atm (c),  $HCl$  (4 atm) +  $C$  (1,67 atm) (d),  $HCl$  (4 atm) +  $C$  (2 atm) (e),  $HCl$  (4 atm) +  $C$  (2,5 atm) (f).

O analiză detaliată a compoziției mediilor de creștere și a caracteristicilor de creștere a cristalelor de ZnO ne-a permis să stabilim următoarele:


- a) densitatea germanilor de creștere poate fi redusă până la  $1 \text{ cm}^{-2}$  în prezența  $\text{ZnCl}_2$  și  $\text{CO}_2$ ;
- b) efectul de alipire și densitatea de dislocare scade datorită  $\text{ZnCl}_2$ ;
- c) structura cristalină perfectă se realizează la o presiune de CO de cel puțin 1 atm;
- d) direcția de creștere a cristalelor depinde de raportul dintre presiunea Zn și  $\text{CO}_2$ ; la  $P(\text{Zn})/P(\text{CO}_2) < 1$  are loc creșterea cristalelor pe axa c a laturii hexagonale paralela cu capătul camerei de creștere (fețele principale ale cristalului sunt nepolare);  $P(\text{Zn})/P(\text{CO}_2) \geq 1$  corespunde cristalelor a căror axa c este perpendiculară pe capătul camerei de creștere (fețele principale sunt polare și semipolare).

Cristalele obținute se caracterizează printr-o transparență destul de mare (80%) în diapazonul vizibil al spectrului (Figura 3(a)), și o luminiscență eficientă la muchii (Figura 3(b)), cauzată de excitonii legați de donorii de clor, ce posedă o energie de activare în jur de 30 meV. Parametrii electrici ai cristalelor pot fi variați pe o gamă largă de valori datorită modificărilor concentrației donorilor de Cl (Figura 3 (c)).



**Figura 3.** Spectrul transmitanței (a) și luminiscenței (b) a cristalelor de  $\text{ZnO:HCl}$ . Dependența concentrației donorilor și a electronilor liberi, de  $\text{HCl}$  (c) la  $T = 300 \text{ K}$

Matricele nano/micro poroase sunt structuri promițătoare ca șabloane universale, pentru obținerea firelor și a tuburilor din diverse materiale prin depunerea de materiale adecvate în șabloane. Fabricarea unor astfel de matrice poroase este posibilă pe cristale cu proprietăți conductive ridicate controlabile. Forma și diametrul porilor depinde de orientarea cristalului (tip de germani) și respectiv de conductivitate. Cristalele de ZnO orientate obținute pot fi utilizate pentru fabricarea matricelor microporoase, prin anodizarea electrochimică, cu tipul și diametrul controlabil al porilor, pentru diverse dispozitive optoelectronice și senzori de gaz (Figura 4).



**Figura 4.** Microstructurile obținute pe fețele indicate a cristalelor  $\text{ZnO:HCl}$ , folosind anodizarea electrochimică în electrolit de 5%  $\text{HCl}$

### **Concluzii**

A fost elaborată tehnologia de obținere a monocristalelor a oxidului de zinc ( $ZnO$ ) cu direcție controlată de creștere, prin intermediul reacțiilor chimice de transport utilizând  $HCl$ ,  $HCl+H_2$ ,  $HCl+CO$  sau  $HCl+C$  în calitate de agenți de transport (AT). A fost stabilit că cristalele de  $ZnO$  obținute prin intermediul  $HCl$ ,  $HCl+H_2$  și  $HCl+CO$  reprezintă cristale sub formă de prismă, fețele cărora corespund m-feteelor nepolare ale structurii hexagonale. Monocristalele de  $ZnO$  cu suprafață de bază determinată de suprafața nepolară (m), polară ((0001) $Zn$ ) și semipolară, pot fi obținute cu utilizarea  $HCl+C$ :  $HCl^o;C^o = 4;1.67, 4;2$  și  $4;2.5$  atm corespunzător.

Au fost cercetate proprietățile electrice, optice și luminescente ale monocristalelor  $ZnO:HCl$  cu o concentrație a impurităților de  $(1\div20)\times10^{18} \text{ cm}^{-3}$ . A fost demonstrat, că pe cristalele obținute ce posedă diferită orientație, este posibil de a produce diferite microstructuri. Mărimile și forma acestor structuri depind de orientarea și de conductibilitatea cristalelor.

**Mulțumiri.** Doctorandul, Rusnac Dumitru, mulțumește conducerului științific, domnului Colibaba Gleb Dr.conf., cercet. pentru acel bagaj de sfaturi, cunoștințe, abilități și aptitudini de lucru în laborator acumulate. Această lucrare a fost elaborată în cadrul proiectelor program de stat cu cifrul 20.80009.5007.16 și 20.80009.5007.20.

### **Referințe:**

1. K. Ellmer et al. Transparent conductive Zinc oxide. Berlin Heidelberg: *Springer-Verlag*, 2008.
2. S-H. Hong et al., Growth of high-quality  $ZnO$  single crystals by seeded CVT using the newly designed ampoule. In: *J. Cryst. Growth*, 2009, 311 (2009), pp. 3609.